

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторное масло
ТРИУМФ-СМ ГОСТ М-10Г2
ГОСТ 8581-78

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

| Наименование показателей | Норма по ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
|--|---------------|-------------|-----------------|
| 1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах | 8,0±0,5 | 8,3 | ГОСТ 33 |
| 2. Индекс вязкости, не менее | 95 | 95 | ГОСТ 25371 |
| 3. Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 6,0 | 6,0 | ГОСТ 11362 |
| 4. Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | 1,15 | ГОСТ 12417 |
| 5. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,012 | ГОСТ 6370 |
| 6. Массовая доля воды, %, не более | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 7. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 205 | 210 | ГОСТ 4333 |
| 8. Температура застывания, °С, не выше | -25 | -25 | ГОСТ 20287 |
| 9. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² не более | отсутствует | отсутствует | ГОСТ 20502 |
| 10. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, выдерживает, часов | 35 | 35 | ГОСТ 11063 |
| 11. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более | 450 | 400 | ГОСТ 12275 |
| 12. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3 | 3 | ГОСТ 20284 |
| 13. Массовая доля активных элементов, %, не менее | | | |
| - кальция | 0,19 | 0,19 | ГОСТ 13538 |
| - бария | --- | --- | ГОСТ 13538 |
| - цинка | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 13538 |
| - фосфора | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 9827 |
| 14. Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более | 1 | 1 | ГОСТ 5726 |
| 15. Термоокислительная стабильность при 250°C, мин, не менее | 65 | 68 | ГОСТ 11063 |
| 16. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более | 905 | 905 | ГОСТ 3900 |

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 8581-78

Начальник лаборатории

С. А. Я. Е. В. ОЛК-1