

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторное масло  
ТРИУМФ-СМ ГОСТ М-14В2  
ГОСТ 12337-84

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	13,5-14,5	14,2	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	85	87	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,8	6,6	ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,2	1	ГОСТ 12417
5. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
6. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	210	235	ГОСТ 4333
7. Температура застывания, °С, не выше	-12	-12	ГОСТ 20287
8. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 20502
9. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 50 часов	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 11063
10. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	600	280	ГОСТ 12275
11. Цвет на колориметре ЦНТ с разбавления 15:85, единицы ЦНТ, не более	4	2,5	ГОСТ 20284
12. Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция - цинка - фосфора	0,23 0,045 0,04	0,23 0,065 0,04	ГОСТ 13538
13. Содержание механических примесей, % не более	0,02	0,015	ГОСТ 6370
14. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	910	901	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 12337-84

Начальник лаборатории

С.А. Яковлев  
ОКГ-1