

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторное масло  
ТРИУМФ-СМ ГОСТ М-8ДМ  
ГОСТ 1510-84

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	8-8,5	8,33	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	102	103	ГОСТ 6370
3. Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,5	8,5	ГОСТ 6371
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,36	ГОСТ 12417
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02	0,0092	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
7. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	205	212	ГОСТ 4333
8. Температура застывания, °С, не выше	-30	-30	ГОСТ 20287
9. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20502
10. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 60 часов	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 11063
11. Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция - цинка	0,30 0,09	0,32 0,09	ГОСТ 13538
13. Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	897	895	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 1510-84

Начальник лаборатории

С. А. Яковлев  
ОТК-1