156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13

ТРИУМФ - СМ
Triumph - sm
Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло
ТРИУМФ-СМ SAE 85W-90 GL-5
ТУ 0253-30-4812084-2008

Паспорт качества №_____

Дата изготовления продукта:
Дата проведения анализа:
Номер партии:
Вид тары:
Масса нетто (объём):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм2/с,			
при 100°С, не менее	15,0	16.6	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	85	142	ГОСТ 25371
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	218	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °С, не выше	-20	-22	ГОСТ 20287
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
7. Массовая доля активных элементов за счет присадок,%			
фосфора не более:	0,16	0,4	ГОСТ 9827
серы не более:	4	2	ГОСТ 1431
8. Коррозионное воздействие на пластинках из меди в течение 3ч. при 120 °С, баллы, не более:	2а	2а	ГОСТ 2917
9. Массовая доля сульфонатной золы,, %, не более	0,3	0,2	ГОСТ 12417
10. Склонность к пенообразованию, см3, не более			
при 24°С	50	0	ASTM D892
при 94°С	50	10	
при 24°С (после испытания при 94°С)	50	0	
11. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машинке			
индекс задира(Из), Н (кгс), не менее	568	568	ГОСТ 9490
нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее	3687	3479	
показатель износа при 20 °С, 1ч, и нагрузке 392Н, мм, в течение 60 мин.не более:	не нормируется определяется обязательно	0,4	
12. Плотность при 20°С, кг/м3, не менее	870	891	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510
Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.
Качество соответствует: ТУ 0253-30-4812084-2008

Начальник лаборатории

ОТК-1