

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло
ТРИУМФ-СМ ТЭП-15
ГОСТ 23652-79

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:
Дата проведения анализа:
Номер партии:
Вид тары:
Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°C, не менее	14,00-16,00	15,32	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	100	100	ГОСТ 25371
3. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	185	252	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °C, не выше	-18	-24	ГОСТ 20287
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
7. Массовая доля активных элементов за счет присадок, % фосфора	0,06	0,11	ГОСТ 9827
	3,0	2,10	ГОСТ 1431
8. Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч. из стали и меди при 100 °C	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
из меди при 120°C, баллы, не более	2С	2С	
9. Зольность, %, не более	0,3	0,3	ГОСТ 1461
10. Склонность к пенообразованию, см ³ , не более при 24°C	100	100	По п.5.5
при 94°C	50	50	
при 24°C (после испытания при 94°C)	100	100	
11. Трибологические хар-ки на четырёхшариковой машинке индекс задира(Из), Н (кгс), не менее	568	568	ГОСТ 9490
нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее	3479	3479	
показатель износа при 20 °C, 1ч, и нагрузке 392Н, мм, не более:	0,55	0,51	
12. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	950	916	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 23652-79

Начальник лаборатории

2015.11.11
ОТК-1